

測試報告

號碼：CT/2019/A0408

日期：2019/10/17

頁數：1 of 8

皇冠金屬工業股份有限公司

臺北市中山區復興南路1段2號8樓之1

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

樣品名稱	：膳魔師不銹鋼真空保溫瓶 (FDH-1705-SBK)
樣品狀態/數量	：請參考報告末頁樣品照片 / -
樣品保存方式	：室溫
樣品型號	：FDH-1705-SBK
樣品批號	：-
樣品材質	：NO.1:PP, NO.2:PP, NO.3:PP, NO.4:PP, NO.5:矽膠, NO.6:矽膠, NO.7:矽膠, NO.8:304不銹鋼
送樣廠商	：皇冠金屬工業股份有限公司
送樣廠商地址/電話/聯絡人	：台北市復興南路一段2號8樓之1 / 02-87718696 / -
製造日期	：-
有效日期	：-
生產或供應廠商	：THERMOS (CHINA) HOUSEWARES
原產國	：中國
收件日期	：2019/10/05
測試期間	：2019/10/05 TO 2019/10/17

測試需求：依據客戶指定，參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準 (102.08.20部授食字第1021350146號令修正)進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果：請參閱下一頁。

* 本報告測試結果係引用自報告 CT/2019/A0402 及 CT/2019/A0404 相同顏色材質/部位之測試結果 *

蕭志祥
蕭志祥 / 資深主任
化學實驗室-台北
台灣檢驗科技股份有限公司
報告簽署人



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼：CT/2019/A0408

日期：2019/10/17

頁數：2 of 8

皇冠金屬工業股份有限公司

臺北市中山區復興南路1段2號8樓之1

測試結果

測試部位 No. 1	:	黑色塑膠(內上蓋) (CT/2019/A0404 No. 1)
測試部位 No. 2	:	白色塑膠(內杯) (CT/2019/A0402 No. 2)
測試部位 No. 3	:	黃色塑膠(彈蓋) (CT/2019/A0402 No. 3)
測試部位 No. 4	:	白色塑膠(中栓) (CT/2019/A0402 No. 4)
測試部位 No. 5	:	黃色矽膠套(彈蓋) (CT/2019/A0402 No. 5)
測試部位 No. 6	:	淺藍色矽膠(透氣閥) (CT/2019/A0402 No. 6)
測試部位 No. 7	:	藍色矽膠圈(中栓) (CT/2019/A0402 No. 7)
測試部位 No. 8	:	銀色金屬瓶 (CT/2019/A0402 No. 8)

測試項目	單位	測試方法	LOQ	結果					限值
				No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
鉛	ppm	食品器具、容器、包裝 檢驗方法-聚丙烯(PP) 塑膠類之檢驗(107年9 月17日衛授食字第 1071901787號公告), 以ICP-AES分析.	5	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	---	100
鎘	ppm		0.5	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	---	100
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) (正 庚烷, 25°C, 1小時)	ppm	食品器具、容器、包裝 檢驗方法-塑膠類之檢 驗(107年10月4日衛授 食字第1071901983號公 告), 以氣相層析/質譜 儀檢測.	0.05	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	1.5
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2) (正庚烷, 25°C, 1 小時)	ppm		0.05	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	0.3
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7) (正庚烷, 25°C, 1 小時)	ppm		0.05	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	30
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.5	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	9
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.5	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	9
己二酸二(2-乙基己基)酯 (DEHA) (CAS No.: 103-23-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	18

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依
<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請
 注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事
 先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果
 僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼：CT/2019/A0408

日期：2019/10/17

頁數：3 of 8

皇冠金屬工業股份有限公司

臺北市中山區復興南路1段2號8樓之1

測試項目	單位	測試方法	LOQ	結果					限值
				No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
鉛	ppm	食品器具、容器、包裝 檢驗方法-塑膠類之檢驗(107年10月4日衛授食字第1071901983號公告)，以ICP-AES分析。	5	---	---	---	---	n. d. (※)	100
鎘	ppm		0.5	---	---	---	---	n. d. (※)	100

測試項目	單位	測試方法	LOQ	結果			限值
				No. 6	No. 7	No. 8	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No. : 117-81-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm	食品器具、容器、包裝 檢驗方法-塑膠類之檢驗(107年10月4日衛授食字第1071901983號公告)，以氣相層析/質譜儀檢測。	0.05	n. d. (※)	n. d. (※)	---	1.5
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No. : 84-74-2) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.3
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No. : 85-68-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d. (※)	n. d. (※)	---	30
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No. : 26761-40-0; 68515-49-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.5	n. d. (※)	n. d. (※)	---	9
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No. : 28553-12-0; 68515-48-0) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.5	n. d. (※)	n. d. (※)	---	9
己二酸二(2-乙基己基)酯 (DEHA) (CAS No. : 103-23-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d. (※)	n. d. (※)	---	18
鉛	ppm	食品器具、容器、包裝 檢驗方法-塑膠類之檢驗(107年10月4日衛授食字第1071901983號公告)，以ICP-AES分析。	5	n. d. (※)	n. d. (※)	---	100
鎘	ppm		0.5	n. d. (※)	n. d. (※)	---	100

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼：CT/2019/A0408

日期：2019/10/17

頁數：4 of 8

皇冠金屬工業股份有限公司

臺北市中山區復興南路1段2號8樓之1

測試項目	單位	測試方法	LOQ	結果			限值
				No. 6	No. 7	No. 8	
鉛	%	重金屬檢驗方法總則 (103年8月25日部授食 字1031901169號公告修 正)，以酸消化後，再 以感應耦合電漿放射光 譜儀(ICP-OES)分析。	0.05	---	---	n. d. (※)	10
鎘	%		0.05	---	---	n. d. (※)	5

測試項目	單位	測試方法	MDL	結果					限值
				No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No. : 117-81-7)	%	CNS 15138-1 (民國101 年)，以氣相層析儀/質 譜儀(GC/MS)檢測。	0.003	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	0.1
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No. : 84-74-2)	%		0.003	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	0.1
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No. : 85-68-7)	%		0.003	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	0.1
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No. : 117-84-0)	%		0.003	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	0.1
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No. : 28553-12-0; 68515-48-0)	%		0.01	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	0.1
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No. : 131-11-3)	%		0.003	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	0.1
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No. : 26761-40-0; 68515-49-1)	%		0.01	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	0.1
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No. : 84-66-2)	%		0.003	n. d. (※1)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	n. d. (※)	0.1

測試項目	單位	測試方法	MDL	結果			限值
				No. 6	No. 7	No. 8	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No. : 117-81-7)	%	CNS 15138-1 (民國101 年)，以氣相層析儀/質 譜儀(GC/MS)檢測。	0.003	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No. : 84-74-2)	%		0.003	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No. : 85-68-7)	%		0.003	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依
<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請
 注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事
 先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果
 僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼：CT/2019/A0408

日期：2019/10/17

頁數：5 of 8

皇冠金屬工業股份有限公司

臺北市中山區復興南路1段2號8樓之1

測試項目	單位	測試方法	MDL	結果			限值
				No. 6	No. 7	No. 8	
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No. : 117-84-0)	%	CNS 15138-1 (民國101年), 以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)檢測.	0.003	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No. : 28553-12-0; 68515-48-0)	%		0.01	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No. : 131-11-3)	%		0.003	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No. : 26761-40-0; 68515-49-1)	%		0.01	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No. : 84-66-2)	%		0.003	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本報告不得分離或擷錄使用。
3. 0.1 wt% = 1000 ppm
4. LOQ = 定量極限；MDL = 方法偵測極限值；
5. n. d. = Not Detected (未檢出) = 小於 LOQ / MDL
6. "---" = Not Conducted / 未測項目
7. 此用途為自主品管報告。
8. (※): 參考CT/2019/A0402.
9. (※1): 參考CT/2019/A0404.

測試報告

號碼：CT/2019/A0408

日期：2019/10/17

頁數：6 of 8

皇冠金屬工業股份有限公司

臺北市中山區復興南路1段2號8樓之1

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。*

CT/2019/A0408



CT/2019/A0408 NO.1



CT/2019/A0408 NO.2



CT/2019/A0408 NO.3



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼：CT/2019/A0408

日期：2019/10/17

頁數：7 of 8

皇冠金屬工業股份有限公司

臺北市中山區復興南路1段2號8樓之1

CT/2019/A0408 NO.4



CT/2019/A0408 NO.5



CT/2019/A0408 NO.6



CT/2019/A0408 NO.7



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼：CT/2019/A0408

日期：2019/10/17

頁數：8 of 8

皇冠金屬工業股份有限公司

臺北市中山區復興南路1段2號8樓之1

CT/2019/A0408 NO.8



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。