

號碼 : CY/2012/52927 日期 : 2012/06/01 頁數:1 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司 台北市復興南路一段2號8樓之1

以下測試樣品係由客户送樣,且由客户聲稱並經客户確認如下:

樣品名稱 : 膳魔師不銹鋼真空保溫杯 (JNI-400-BL)

樣品型號 JNI-400-BL

樣品材質 : NO.1~NO.3:PP, NO.4:矽膠, NO.5:不銹鋼

生產或供應廠商 TOP THERMO MFG. SDN. BHD.

原產國 馬來西亞 收件日期 : 2012/05/30

測試期間 2012/05/30 TO 2012/06/01

測試需求

- (1) 依據客户指定,參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準第四條(101.01.18署授食字第 1001303928號令修正)進行以下測試:
 - 材質測試:鉛、鍋.
 - 溶出測試: 鄰苯二甲酸2-乙基己基酯 (DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP).
- (2) 材質測試:鉛、錦.
- (3) 溶出測試: 鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)、鄰苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)、鄰苯二甲酸二辛酯 (DOP).
- (4) 依據客户指定, 進行以下測試:
 - 材質測試: 耐熱測試(120℃).
 - 其它測試: 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)、鄰苯二甲 酸二甲酯 (DMP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、鄰苯二甲酸甲苯基丁酯 (BBP)、鄰苯二甲酸二 異壬酯 (DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)、鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP).

測試結果 請見下一頁.

(1) 根據客户所提供的樣品, 其測試結果符合中華民國食品器具容器包裝衛生標準第四條 (101.01.18署授食字第1001303928號令修正).

Signed for and on be SGS TAIWAN LTD Chemical Laboratory - Taipei



號碼 : CY/2012/52927 日期 : 2012/06/01 頁數: 2 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司 台北市復興南路一段2號8樓之1



測試結果

測試部位 No.1 : 藍色塑膠(彈蓋) 測試部位 No.2 : 白色塑膠(中栓) 卡其色塑膠(按鈕) 測試部位 No.3 測試部位 No.4 : 咖啡色矽膠套(中栓)

測試部位 No.5 : 銀色金屬杯

(1)通過

\ - /									
測試項目	單位	mi 수는 수무 그는	方法偵測	結果					法規
	平位	· 測試方法 / 極限值	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	限値	
鉛	mg/kg	参考食品器具、容器、包裝	5	n.d.	n.d.	n.d.			100
銅	mg/kg	檢驗方法-塑膠類之檢驗	0.5	n.d.	n.d.	n.d.			100
鉛	mg/kg	(100年7月14日署授食字第 1001902289號修正),以	5				n.d.		100
鎘	mg/kg	ICP-AES分析.	0.5				n.d.		100
鄰苯二甲酸2-乙基己基酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) (正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm	参考食品器具、容器、包装 檢驗方法-塑膠類之檢驗 (100年7月14日署授食字第 1001902289號修正),以氣 相層析/質譜儀檢測.	0.05	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		1.5
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2) (正庚 烷,25℃,1小時)	ppm		0.05	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		0.3

(2)

測試項目	單位	測試方法	方法偵測			結果	法規		
	平位	例試力法	極限値	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	限値
乳		参考US EPA 3050B方法,以 ICP-AES分析。	0.0002				1	n.d.	10
绨		参考US EPA 3050B方法,以 ICP-AES分析。	0.0002					n.d.	5



號碼 : CY/2012/52927 日期: 2012/06/01 頁數: 3 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司 台北市復興南路一段2號8樓之1



(3)

測試項目	單位	測試方法	方法偵測			結果	法規		
	平位	测試力法	極限値	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	限値
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)	ppm		0.5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		-
(CAS No.: 28553-12-0) (正									
庚烷, 25℃, 1小時)									
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)	ppm	泰拉 秦日昭日,宏昭,与胜	0.5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		-
(CAS No.: 26761-40-0) (正		参考食品器具、容器、包装		n.d. n			n.d.		
庚烷, 25℃, 1小時)		檢驗方法-塑膠類之檢驗 (100年7月14日署授食字第							
鄰苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	ppm	1001902289號修正), 以氣	0.05		n.d.	n.d.			-
(CAS No.: 85-68-7) (正庚		相層析/質譜儀檢測.							
烷, 25℃, 1小時)			第 0.05						
鄰苯二甲酸二辛酯 (DOP)	ppm		0.05	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		-
(CAS No.: 117-84-0) (正庚									
烷, 25℃, 1小時)									

(4)									-1 1-4
測試項目	單位	測試方法	方法偵測 結果					法規	
	4	例武刀伍	極限值	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	限值
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	%		0.003	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		-
(DEHP) (CAS No.: 117-81-7)									
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	%		0.003	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		-
(CAS No.: 84-74-2)									
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)	%		0.01	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		-
(CAS No.: 28553-12-0)		A trans trace had be							
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)	%		0.01	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		-
(CAS No.: 26761-40-0)		参考CNS 15138方法,以氣							
鄰苯二甲酸甲苯基丁酯 (BBP)	%	相層析儀/質譜儀(GC/MS)檢 測之.	0.003	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		-
(CAS No.: 85-68-7)		/列·							
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)	%		0.003	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		-
(CAS No.: 117-84-0)		-							
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)	%		0.003	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		-
(CAS No.: 131-11-3)									
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP)	%		0.003	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		-
(CAS No.: 84-66-2)									



號碼 : CY/2012/52927 日期 : 2012/06/01 頁數 : 4 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司 台北市復興南路一段2號8樓之1



(4)

測試項目	單位	方法偵測		法規					
	单位	測試方法	極限値	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	限值
耐熱測試(120℃)	-	参考行政院衛生署100年7月 14日署授食字第1001902289 號,食品器具、容器、包裝 檢驗方法—塑膠類之檢驗.		無變形	無變形	無變形	無變形		-

備註:

- 1. 0.1 wt% = 1000 ppm; mg/kg = ppm ; mg/L = ppm
- 2. MDL = Method Detection Limit / 方法偵測極限値
- 3. n.d. = Not Detected / 未檢出
- 4. "-" = Not Regulated / 無規格值
- 5. "---" = Not Conducted / 未測項目



號碼: CY/2012/52927 日期: 2012/06/01 頁數: 5 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司 台北市復興南路一段2號8樓之1



* 照片中如有箭頭標示,則表示為實際檢測之樣品/部位. *

CY/2012/52927





CY/2012/52927 NO.2



CY/2012/52927 NO.3





號碼: CY/2012/52927 日期: 2012/06/01 頁數: 6 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司 台北市復興南路一段2號8樓之1 CY/2012/52927 NO.4



CY/2012/52927 NO.5



報告結尾 **