

號碼: CY/2012/90226 日期: 2012/09/13 頁數: 1 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司 台北市復興南路一段2號8樓之1

以下測試樣品係由客户送樣,且由客户聲稱並經客户確認如下:

樣品名稱 : 膳魔師不銹鋼真空保溫杯 (JMZ-350-PRP)

樣品材質 : NO.1:PP, NO.2:PP, NO.3:矽膠, NO.4:不銹鋼

JMZ-350-PRP

生產或供應廠商: THERMOS (CHINA) HOUSEWARES

原產國 : 中國

收件日期 : 2012/09/04

測試期間 : 2012/09/04 TO 2012/09/13

測試需求

樣品型號

- (1) 依據客户指定, 參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準第四條 (101.01.18署授食字第 1001303928號令修正)進行以下測試:
 - 材質測試:鉛、鍋.
 - 溶出測試 : 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP).
- (2) 材質測試:鉛、錦.
- (3) 溶出測試: 鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)、鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP)、鄰苯二甲酸二辛酯 (DOP).
- (4) 依據客户指定, 進行以下測試:
 - 材質測試: 耐熱測試(120℃).
 - 其它測試: 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)、鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、鄰苯二甲酸甲苯基丁酯 (BBP)、鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)、鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP).

測試結果 : 請見下一頁.

結 論 : (1) 根據客户所提供的樣品,其測試結果符合中華民國食品器具容器包裝衛生標準第四條 (101.01.18 署授食字第1001303928號令修正).

James Lu Supervisor
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory – Taipei

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可,不可部分複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm



號碼 : CY/2012/90226 日期 : 2012/09/13 頁數: 2 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司 台北市復興南路一段2號8樓之1



測試結果

測試部位 No.1 : 粉紅色塑膠(上蓋) 測試部位 No.2 : 淺粉紅塑膠(中栓) 測試部位 No.3 : 咖啡色矽膠套(中栓)

測試部位 No.4 : 銀色金屬杯

(1) 诵调

| \ 1 / | | | | | | | | 2020 |
|--|-----|--|---------|------|------|------|------|------|
| 測試項目 | 單位 | 測試方法 | 方法偵測 結果 | | | | | 法規 |
| | 平位 | 测氮力法 | 極限値 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | 限値 |
| 鉛 | ppm | 参考食品器具、容器、包裝檢 | 5 | n.d. | n.d. | | | 100 |
| 鎬 | ppm | 驗方法-塑膠類之檢驗(100年7 | 0.5 | n.d. | n.d. | | | 100 |
| 鉛 | ppm | 月14日署授食字第1001902289 | 5 | | | n.d. | | 100 |
| 鎬 | ppm | 號修正),以ICP-AES分析. | 0.5 | | | n.d. | | 100 |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) (正庚烷, 25℃, 1小時) | ppm | 參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(100年7 | | n.d. | n.d. | n.d. | | 1.5 |
| 鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2) (正庚 烷. 25℃. 1小時) | ppm | 月14日署授食字第1001902289 號修正),以氣相層析/質譜儀 檢測. | 0.05 | n.d. | n.d. | n.d. | | 0.3 |

(2)

| 測試項目 | 單位 | 測試方法 方法偵測 | | 法規 | | | | |
|------|----|----------------------------------|--------|------|------|------|------|----|
| | 平位 | 例試力法 | 極限値 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | 限值 |
| 鉛 | | 参考US EPA 3050B方法,以 ICP-AES分析。 | 0.0002 | | | | n.d. | 10 |
| 绨 | | 参考US EPA 3050B方法,以 ICP-AES分析。 | 0.0002 | | | - | n.d. | 5 |



號碼 : CY/2012/90226 日期 : 2012/09/13 頁數: 3 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司 台北市復興南路一段2號8樓之1



(3)

| 測試項目 | 單位 | 測試方注 | 方法偵測 結果 | | | | 法規 | |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 測試項目 | 平位 | | 極限値 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | 限値 |
| 鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) | ppm | | 0.5 | n.d. | n.d. | n.d. | | 9 (#1) |
| (CAS No.: 28553-12-0) (正 | | | | | | | | |
| 庚烷, 25℃, 1小時) | | | | | | | | |
| 鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) | ppm | 点 4 人口吧日 內吧 石牡 人 | 0.5 | n.d. | n.d. | n.d. | | 9 (#1) |
| (CAS No.: 26761-40-0) (正 | | 多考食品器具、容器、包装檢 | | | | | | |
| 庚烷, 25℃, 1小時) | | 驗方法-塑膠類之檢驗(100年7 | | | | | | |
| 鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) | ppm | 月14日署授食字第1001902289 號修正),以氣相層析/質譜儀 | 0.05 | n.d. | n.d. | n.d. | | 30 (#1) |
| (CAS No.: 85-68-7) (正庚 | | 旅修止), 以利相僧析/貝譜俄 檢測. | | | | | | |
| 烷, 25℃, 1小時) | | 放 / 以 · | | | | | | |
| 鄰苯二甲酸二辛酯 (DOP) | ppm | | 0.05 | n.d. | n.d. | n.d. | | - |
| (CAS No.: 117-84-0) (正庚 | | | | | | | | |
| 烷, 25℃, 1小時) | | | | | | | | |

| 測試項目 | 盟心 | 測試方法 | 方法偵測 | | 法規 | | | |
|----------------------------|----|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|----|
| | 單位 | | 極限値 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | 限值 |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | % | | 0.003 | n.d. | n.d. | n.d. | | - |
| (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) | | | | | | | | |
| 鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) | % | | 0.003 | n.d. | n.d. | n.d. | | - |
| (CAS No.: 84-74-2) | | | | | | | | |
| 鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) | % | | 0.01 | n.d. | n.d. | n.d. | | - |
| (CAS No.: 28553-12-0) | | | | | | | | |
| 鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) | % | タ 4cMC 15120ナン ックロ | 0.01 | n.d. | n.d. | n.d. | | - |
| (CAS No.: 26761-40-0) | | 參考CNS 15138方法,以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)檢測 | | | | | | |
| 鄰苯二甲酸甲苯基丁酯 (BBP) | % | 定,成/頁面被(GC/MS/燃烧)之. | 0.003 | n.d. | n.d. | n.d. | | - |
| (CAS No.: 85-68-7) | | ~ . | | | | | | |
| 鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) | % | | 0.003 | n.d. | n.d. | n.d. | | - |
| (CAS No.: 117-84-0) | | | | | | | | |
| 鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) | % | | 0.003 | n.d. | n.d. | n.d. | | - |
| (CAS No.: 131-11-3) | | | | | | | | |
| 鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) | % | | 0.003 | n.d. | n.d. | n.d. | | - |
| (CAS No.: 84-66-2) | | | | | | | | |



頁數: 4 of 6 號碼 : CY/2012/90226 日期 : 2012/09/13

皇冠金屬工業股份有限公司 台北市復興南路一段2號8樓之1



(4)

| 測試項目 | 單位 | 御試方法 | 方法偵測 | 結果 | | | | 法規 |
|------------|----|--|------|------|------|------|------|----|
| | 平位 | | 極限値 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | 限值 |
| 耐熱測試(120℃) | | 參考行政院衛生署100年7月14 日署授食字第1001902289號, 食品器具、容器、包裝檢驗方 法一塑膠類之檢驗. | | 無變形 | 無變形 | 無變形 | | - |

備註:

- 1. 0.1wt% = 1000ppm; mg/kg = ppm; mg/L = ppm; μ g/m1 = ppm
- 2. MDL = Method Detection Limit / 方法偵測極限値
- 3. n.d. = Not Detected / 未檢出
- 4. "-" = Not Regulated / 無規格值
- 5. "---" = Not Conducted / 未測項目
- 6. (#1): 參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準草案 (101.06.29署授食字第1011301812號令)進行測試.



號碼 : CY/2012/90226 日期 : 2012/09/13 頁數 : 5 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司 台北市復興南路一段2號8樓之1 * 照片中如有箭頭標示,則表示為實際檢測之樣品/部位. *

CY/2012/90226







CY/2012/90226 NO.2

CY/2012/90226 NO.3







號碼: CY/2012/90226 日期: 2012/09/13 頁數:6 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司 台北市復興南路一段2號8樓之1

CY/2012/90226 NO.4



報告結尾 **